

IZJAVA O LASTNOSTIH

Baunit fasadni sistem Star MineralSchaum



št.: 01 WUP ETA-07/0318

- 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**
ETA-07/0318 Baunit fasadni sistem Star MineralSchaum
- 2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):**
Baunit fasadni sistem Star MineralSchaum
- 3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:**
Zunanji toplotnoizolacijski sestavljeni sistem z ometom za toplotno izolacijo zgradb.
- 4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):**
w&p Baustoffe GmbH,
Ferdinand-Jergitsch-Straße 15
A – 9020 Klagenfurt
- 5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):**
-
- 6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**
Sistem 1 (Požar)
Sistem 2+ (ETAG 004:2011 razen požara)
- 7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:**
 - OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Wien
je izdal: ETA-07/0318
na podlagi: ETAG 004:2011
in izvedel ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti v okviru sistema 1 in izdal 1139-CPD-0693/09.
 - OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Wien
je izdal: ETA-07/0318
na podlagi: ETAG 004:2011
in izvedel ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti v okviru sistema 2+ in izdal 1139-CPD-0128/04.
- 8. Navedena lastnost**

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred gorljivosti	A2 – s1, d0	ETAG 004
Vpojnost po 24 h	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Vpojnost po 24 h z Baunit SilikatTop	≥ 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Obnašanje v hidrotermalnih	Obstojen	ETAG 004

pogojih		
Odpornost na zmrzovanje/taljenje za Baumit SilikatTop	Obstojen	ETAG 004
Odpornost proti udarcem s standardno mrežico	Kategorija II	ETAG 004
Difuzijska upornost prehodu vodne pare	≤ 1 m	ETAG 004
Sproščanje nevarnih snovi	NPD	ETAG 004
Održna trdnost: osnovni omet – izolacijska plošča	≥ 0,08 MPa ali porušitev v izolaciji	ETAG 004
Održna trdnost: lepilo – podlaga	≥ 0,25 MPa izhodiščno stanje ≥ 0,08 MPa 48 h potopljeno + 2 h 23°C / 50% RV ≥ 0,25 MPa 48 h potopljeno + 7 dni 23°C / 50% RV	ETAG 004
Održna trdnost: lepilo – izolacijska plošča	≥ 0,08 MPa izhodiščno stanje ali porušitev v izolaciji ≥ 0,03 MPa 48 h potopljeno + 2 h 23°C / 50% RV ali porušitev v izolaciji ≥ 0,08 MPa 48 h potopljeno + 7 dni 23°C / 50% RV ali porušitev v izolaciji	ETAG 004
Stabilnost (preizkus pomika)	NPD	ETAG 004
Odpornost proti vetru	Izven fuge: min. 500 N V fugi: min. 350 N Vlažno: min. 200 N	ETAG 004
Toplotna upornost	R ≥ 1 m ² K/W	ETAG 004
Održna trdnost po staranju	≥ 0,08 MPa ali porušitev v izolaciji	ETAG 004

9. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca

Dragan Marinič, direktor



Branka Ogrizek, direktorica



 **Baumit**
Gradbeni materiali d.o.o., Ljubljana

Ljubljana, 9.5.2017

Baunit fasadni sistem MineralSchaum



Podatki o certificiranju

Št. certifikata	Evropsko tehnično soglasje (European Technical Approval) ETA-07/0318
Št. izjave o lastnostih	01 WUP ETA-07/0318
Št. certificiranja	Sistem 1: 1139-CPD-0693/09 (samo požar) Sistem 2+: 1139-CPD-0128/04
Nosilec certifikata	w&p Baustoffe GmbH Ferdinand-Jergitsch-Straße 15, A – 9020 Klagenfurt

Komponente sistema

Lepilo	Baunit MineralSchaum DKS		
Izolacija	Baunit fasadna plošča iz mineralne pene, $\lambda = 0,043 \text{ W/mK}$		
	Koda: ETA-05/0093-WS2,0-WL(P)3,0-MU3-CS(Y)350-TR80-DS(70,-)-DS(23,90)-BS80-PL(P)1		
	Certificirani dobavitelji: Xella		
Sidra	Oznaka proizvoda Baunit SchraubDübel Speed Baunit SchraubDübel S (STR)	Oznaka v certifikatu Ranit Isofix Rocket Baunit S Ejot ejothem STR U 2G	Certifikat št. ETA-12/0093 ETA-17/0078 ETA-04/0023
	Armirni sloj	Baunit MineralSchaum DKS (ND* 5 mm)	
Mrežica	Baunit StarTex		
Osnovni premaz	Baunit UniPrimer		
Zaključni sloj	Baunit SilikonTop Baunit SilikatTop Baunit NanoporTop		
Pribor	Ves Baunit pribor za fasadne sisteme, npr. SockelProfil, Kantenschutz mit Gewebe, FensteranschlussProfil in ostali Baunit proizvodi, ki so namenjeni uporabi v toplotnoizolacijskih fasadnih sistemih.		

* ND = nazivna debelina

BAUMIT Gradbeni materiali d.o.o.

Zagrebška ulica 1
1000 Ljubljana
Tel.: +386(0)1/236 37 55
Fax.: +386(0)1/236 37 40
E-pošta: baunit@baunit.si
www.baunit.si
Matična št.: 5859425, Davčna št.: 59410825, SRG 12021-94, Osnovni kapital: 185.695,00 €