

Talno gretje – protokol ogrevanja za Baumit Fließestrich CSFE po ÖNORM B 2242-2

Ogrevanje služi za hitrejše izsuševanje in reduciranje napetosti v ploskvi estriha. Zato je tudi naravno sušen estrih pred polaganjem talnih oblog potrebno ogrevati. Čas sušenja je odvisen od debeline estriha, dovodne temperature, klimatskih razmer in zračenja. Med sušenjem in ogrevanjem je potrebno skrbeti za zadostno prezračevanje (glej tehnični list Sušenje estrihov).

Baumit Fließestrich CSFE lahko začnemo ogrevati* po min. 3 dneh in najkasneje po 5 dneh. Začetna dovodna temperatura mora biti približno enaka površinski temperaturi estriha, vendar ne pod + 15 °C. Pri takšni temperaturi ogrevamo 1 dan in nato v dnevnih korakih zvišujemo temperaturo za 5 °C do najvišje dovodne temperature (max. 55 °C!). Najvišjo temperaturo ohranjamo vsaj 11 dni (vključno ogrevanje, zadrževanje in ohlajanje). Potem konstrukcijo ohlajamo v max. korakih po 10 °C.

*Ogrevanje lahko opravimo tudi kasneje, vendar pred polaganjem talnih oblog.

Pri parozapornih in lesenih talnih oblogah po končanem prvem postopku segrevanja in po tridnevnem ohlajanju (pozor: ogrevalni sistem mora biti ohlajen na temperaturo okolice) ponovno segrejemo do max. temperature, ki jo ohranjamo 24 ur. Pri tem postopno ogrevanje in ohlajanje ni potrebno.

Po končanem opisanem postopku ogrevanja je potrebno ugotoviti odstotek vlažnosti estriha. Obvezno je potrebno opraviti meritev s CM-aparatom.

(Priloženi obrazec izpolni vodja gradbišča ali projektant in ga pravočasno izroči strokovni inštituciji)

Projekt: _____

Podjetje za izvajanje estrihov: _____

Sistem talnega gretja: _____

Pred vgrajevanjem estriha

1. a) Ali so bila označena mesta za merjenje vlage s CM napravo? Da Ne
- b) Nastavljena najnižja dovodna temperatura _____ °C je razpoložljivo od dne _____.
- c) Začetek vgrajevanja estriha dne _____.
- d) Zaključek vgrajevanja estriha _____.

