

# Baumit HobbyBeton

## suha betonska mešanica



- enostaven za uporabo
- lahek za transport
- razred trdnosti C25/30

<b>Proizvod</b>	Pripravljena suha betonska mešanica trdnostnega razreda C25/30.	
<b>Sestavine</b>	Cement, agregat, dodatki.	
<b>Lastnosti</b>	Baumit HobbyBeton je, tudi zaradi manjšega pakiranja, enostaven za uporabo in lahek za transport.	
<b>Uporaba</b>	Baumit HobbyBeton je drobnozrnat beton za vse izdelave in popravila betonov, na področju visokih in nizkih gradenj.	
<b>Tehnični podatki</b>	trdnostni razred:	C 25/30 po ÖNORM B 4710-1
	gostota suhega materiala:	ca. 2000 kg/m <sup>3</sup>
	obdelovalna konsistenca:	C1-F38 po ÖNORM B 4710-1
	kategorija kakovosti:	ekonomična

	HobbyBeton 25kg
zrnavost	0 mm - 4 mm
poraba	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm
izdatnost	ca. 12.5 l/vreča (svežega betona)



<b>Pakiranje</b>	V vrečah po 25 kg.
<b>Skladiščenje</b>	12 mesecev na suhem in na leseni podlagi.
<b>Kontrola kakovosti</b>	Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.
<b>Označevanje po zakonu o kemikalijah</b>	Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na <a href="http://www.baumit.si">www.baumit.si</a> ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.
<b>Obdelava</b>	<p>Vsa betonerska dela izvajamo po običajnih postopkih. Baumit HobbyBeton zmešamo v prostopadnem ali prisilnem mešalcu. Čas mešanja 3 – 5 minut. Sveži beton je potrebno vgraditi v najkrajšem možnem času.</p> <p>Pri vgrajevanju se izogibamo prostemu padu preko enega metra. Vgrajeni beton, ustrezno konsistenci, zgostimo (komprimiramo). Površino porežemo, zaribamo in zagladimo.</p> <p>Z obdelavo zaključimo v eni uri, pri visokih temperaturah v pol ure.</p> <p>Količina dodane vode je odvisna od zelene konsistence betona (ca. 3 l na vrečo). Dovoljena je uporaba le čiste (vodovodne) vode.</p>

**Splošna navodila**

Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med vgrajevanjem in vezanjem vsaj + 5 °C. Vgrajevanje na zmrznjena tla in/ali ob nevarnosti zmrzovanja ni dovoljeno.

Pri vgrajevanju betona (priprava, pogoji, vgrajevanje, zgoščevanje, čas obdelave, delovne rege, nega, vgrajevanje v hladnih in vročih pogojih, razopaževanje) upoštevamo ustrezne standarde, npr. ÖNORM B 4710 - 1.

Sveže betonske površine je potrebno zaščititi pred prehitrim izsuševanjem.

---

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.