

# Baunit Baumacol Basic

## lepilo za keramiko



- osnovno lepilo
- za zunanaj in znotraj
- vsestransko

<b>Proizvod</b>	Tankoslojno lepilo (C1,SIST EN 12004) za polaganje keramičnih plošč in ploščic.	
<b>Sestavine</b>	Cement, pesek, dodatki.	
<b>Lastnosti</b>	Lepilo za zunanje in notranje površine.	
<b>Uporaba</b>	Pripravljeno praškasto lepilo za lepljenje keramike in drugih plošč na trdne podlage kot so beton, porobeton, cementni in apnenocementni osnovni ometi ali ometi na osnovi visokohidravličnega apna. Za polaganje na mavčne podlage je potreben poseben postopek (osnovni premaz).	
<b>Tehnični podatki</b>	barva:	siva
	standard:	EN 12004
	razvrstitev po standardu:	C1
	temperatura obdelave:	+ 5 °C za podlago, material in zrak
	odprti čas:	max. 20 min.
	čas pred nanosom:	min. 5 min.
	čas korekcij:	ca. 5 min.
	čas obdelave:	ca. 3 h
	pohodnost:	ca. 24 h
	konsistenca:	prah

	Baumacol Basic 25kg
poraba	ca. 3 kg/m <sup>2</sup> pri uporabi 8 x 8 mm zobate gladilke
potrebna količina vode	ca. 8 l/vreča



<b>Pakiranje</b>	V vrečah po 25 kg.
<b>Skladiščenje</b>	12 mesecev na suhem in na leseni podlagi.
<b>Kontrola kakovosti</b>	Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.
<b>Označevanje po zakonu o kemikalijah</b>	Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na <a href="http://www.baunit.si">www.baunit.si</a> ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

<b>Priprava podlage</b>	<p>Podlaga mora biti enakomerno vpojna, suha, čista, odprašena, brez ostankov opažnih olj, homogena, trdna in nosilna, nezmrzljena (nad +5 ° C). Pred polaganjem obvezno preverimo primernost podlage .</p> <p>Za nanos na mavčne podlage v vlažnih prostorih (kuhinje in kopalnice), je potrebna dodatna priprava površine (osnovni premaz oz. hidroizolacija; glej npr. ÖNORM B 2207).</p>
<b>Obdelava</b>	<p>Vrečo Baunit Baumacol Basic stresemo v ca. 8 l vode in z mešalom zmešamo do enakomerne plastične konsistence. Pustimo ca. 5 min, še enkrat premešamo in lahko začnemo s polaganjem.</p> <p>Baunit Baumacol Basic nanašamo z zobato gladilko. Ploščice, plošče itn. pritisnemo na površino, rahlo potolčemo in popravimo. Korekcije so možne v roku 5 minut.</p>
<b>Splošna navodila</b>	<p>Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med vgrajevanjem in vezanjem nad + 5°C. Ne smemo vgrajevati na zmrznjeno podlago ali v primeru nevarnosti zmrzovanja.</p>

---

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.