



Baumit Baumacol FlexUni White

belo lepilo za keramiko



Prednosti

- izboljšana nosilnost
- podaljšan odprti čas
- za zunanje in notranje

Proizvod

Belo fleksibilno tankoslojno lepilo (C2TE po SIST EN 12004) za polaganje keramike, kamna in granitogresa.

Sestavine

Beli cement, pesek, dodatki.

Lastnosti

Lepilo za zunanje in notranje površine.

Uporaba

Hidravlično lepilo z izboljšano nosilnostjo in podaljšanim odprtim časom, za polaganje keramike, kamna in granitogresa na trdne podlage kot so beton, porobeton, cementni in apnenocementni osnovni ometi ali ometi na osnovi visokohidravličnega apna. Primeren za talno gretje.

Za polaganje na mavčne podlage je potreben poseben postopek (osnovni premaz).

Tehnični podatki

Proizvod	
pohodnost:	ca. 24 h
barva:	bela
razvrstitev po standardu:	C2TE
čas korekcij:	ca. 5 min.
standard:	SIST EN 12004
odprti čas:	max. 30 min.
čas pred nanosom:	ca. 5 min.
čas obdelave:	ca. 4 h
temperatura obdelave:	min. 5 za podlago, material in zrak

Varianta	Baumacol FlexUni White 25kg
poraba	ca. 3 kg/m ² pri uporabi zobate gladilke 8x8 mm
potrebna količina vode	ca. 8 l/25kg



Pakiranje

V vrečah po 25 kg.

Skladiščenje

12 mesecev na suhem in na leseni podlagi.

Kontrola kakovosti	Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.
Označevanje po zakonu o kemikalijah	Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baumit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.
Priprava podlage	Podlaga mora biti enakomerno vpojna, suha, čista, odprašena, brez ostankov opaznih olj, homogena, trdna in nosilna, nezmrzljena (nad +5°C). Pred polaganjem obvezno preverimo primernost podlage. Za nanos na mavčne podlage v vlažnih prostorih (kuhinje in kopalnice), je potrebna dodatna priprava površine (osnovni premaz oz. hidroizolacija; glej npr. ÖNORM B 2207).
Obdelava	Vrečo Baumacol FlexUni White stresemo v ca. 8 l vode in z mešalom zmešamo do enakomerne plastične konsistence. Pustimo ca. 5 min, še enkrat premešamo in lahko začnemo s polaganjem. Baumit Baumacol FlexUni White nanašamo z zobato gladilko. Ploščice, plošče itn. pritisnemo na površino, rahlo potolčemo in popravimo. Korekcije so možne v roku 5 minut.
Splošna navodila	Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med vgrajevanjem in vezanjem nad + 5°C. Ne smemo vgrajevati na zmrznjeno podlago ali v primeru nevarnosti zmrzovanja.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.