



Baumit Baumacol Protect One

enokomponentna vodotesna masa

Prednosti

- zmrzljivo obstojna
- paroprepustna
- za toge podlage



Proizvod

Hidravlično ojačana vodoneprepustna paroprepustna zmrzljivo obstojna enokomponentna vodotesna masa za tesnjenje pod keramiko in keramičnimi oblogami (SIST EN 1504).

Sestavine

Hidravlična veziva, mineralna polnila, dodatki.

Lastnosti

Zmrzljivo obstojna, paroprepustna, možen nanos z valjčkom in gladilko.

Uporaba

Na notranjih površinah, kot tudi na balkonih in terasah.

Tehnični podatki

Proizvod	
pohodnost:	po ca. 72 h
razred gorljivosti:	A1 SIST EN 13501
standard:	SIST EN 1504
kategorija kakovosti:	premium
debelina sloja:	min. 2 mm - 5 mm (v 2 slojih)
sd-vrednost:	< 5 m (pri debelini sloja 2mm)
čas obdelave:	ca. 1 h

Varianta	Baumacol Protect One 25kg
poraba	3 kg/m ² - 4 kg/m ² za 2 premaza
potrebna količina vode	ca. 6.85 l/vreča

Pakiranje

V vrečah po 25 kg.

Skladiščenje

12 mesecev, v zaprti embalaži, na suhem in hladnem, kjer ni nevarnosti zmrzovanja.

Kontrola kakovosti

Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Označevanje po zakonu o kemikalijah

Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baumit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

Podlaga	<p>Podlaga mora biti nosilna, suha, čista, nezmrzljena, odprašena, brez cvetenja, brez ostanka opaznih oljin prostih delcev. Vpojne podlage predhodno obdelamo z Baunit Grund.</p> <p>Primerne podlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ apneno-cementni in cementni ometi ■ beton in druge mineralne podlage ■ porobeton
Obdelava	<p>Vrečo Baunit Protect One stresemo v ca. 6,85 l vode in z električnim mešalom zmešamo do homogene mešanice brez grudic. (čas mešanja ca. 3 minute). Mešanico nanašamo s čopičem ali gladilko v enakomerni debelini po celotni površini. Baunit Baunit Protect One nanašamo v dveh neodvisnih slojih, vsakič po celotni površini.</p>
Splošna navodila	<p>Pri vgradnji je potrebno upoštevati standarde, smernice in tehnične liste glede na podlago .</p> <p>Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med vgrajevanjem in vezanjem nad + 5°C. Ne smemo vgrajevati na zmrznjeno podlago ali v primeru nevarnosti zmrzovanja.</p> <p>Velika vlažnost zraka in nižje temperature lahko znatno podaljšajo čas vezanja, visoke temperature pospešujejo čas vezanja in strjevanja! Ne dodajamo drugih materialov!</p> <p>Orodje in naprave takoj po uporabi očistimo z vodo</p>

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.