



Baumit Grund

osnovni premaz

Prednosti

- za izravnavo vpojnosti in za pripravo podlage
- univerzalni osnovni premaz
- se dobro vpije v podlago



Proizvod

Univerzalni osnovni premaz brez topil, ki se redči z vodo, za izravnavo vpojnosti in izboljšanje oprijema. Brez topil.

Sestavine

Voda, organska veziva (brez topil), pigment.

Lastnosti

Izravnavna in regulira vpojnost podlage, enostavna obdelava, paroprepusten.

Uporaba

Premaz služi za izravnavo ali zmanjšanje vpojnosti močno vpojnih ali različno vpojnih podlag (npr. porozna opeka, pečeno-apneni zidaki, porobeton, cementni in kalcij-sulfatni estrihi, betonski stropovi, itd.) pred nadaljnjo obdelavo z Baumit izravnalno maso (Baumit Nivello Quattro), pred polaganjem keramike z Baumit Baumacol, kot tudi pred nanosom mavčnih, apnenih- ali apneno-cementnih osnovnih in zaključnih ometov na notranjih in zunanjih površinah.

Kot vezni sloj pri nevpojnih podlagah priporočamo uporabo Baumit SuperPrimer!

Tehnični podatki

Proizvod	
barva:	moder
ph vrednost:	ca. 7 - 8
specifična gostota:	ca. 1 kg/l
TVOC 3d:	< 60 µg/m³ EMICODE EC 1 PLUS
vsebnost HOS:	< 1 g/l skladno s kat. A h (Wb); 30 g/l (2010)

Varianta	Grund 10kg
izdatnost	ca. 65 m²/ročka - 200 m²/ročka
poraba	ca. 0.05 kg/m² - 0.15 kg/m² (odvisna od vpojnosti podlage)



Pakiranje

V ročkah po 10 kg.

Skladiščenje

12 mesecev v originalni, dobro zaprti embalaži, na suhem in hladnem, brez nevarnosti zmrzovanja. Proizvod ne sme biti izpostavljen temperaturam nad 35°C in pod 5°C ter direktnim sončnim žarkom.

Kontrola kakovosti

Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Označevanje po zakonu o kemikalijah

Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baumit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

Podlaga

Podlaga mora biti nosilna, nezmrzljena, vpojna kot tudi brez ločilnih slojev. Vse podlage morajo biti zadostno strjene, osušene in popolnoma vezane.

Primerne podlage:

- različne vrste zidakov
- beton
- estrih

Neprimerne podlage:

- umetne mase
- les
- kovine

Obdelava

Baumit Grund zmešamo z mešalom pri nizkih obratih. Glede na vpojnost podlage in glede na nadaljnjo obdelavo ga ustrezno razredčimo z vodo. Baumit Grund nanašamo na očiščeno podlago s čopičem ali valjčkom. Odvisno od podlage lahko nanašamo tudi z brizganjem. Za hitrejšo sušenje je potrebno zagotoviti ustrezno zračenje. Čas sušenja - glej spodnjo preglednico.

Podlaga	Nadaljnja obdelava	Redčenje	Poraba	Izdatnost	Čas sušenja
opeka, poro-beton, itd.	Baumit mavčni ometi	1:2 - 1:3	0,05 kg/m ²	ca. 200 m ²	min. 12 h
opeka, poro-beton, itd.	Baumit apneno-cementni ometi	1:5	0,025 kg/m ²	ca. 400 m ²	min. 12 h
beton, estrih	Baumit Nivello Quattro; Baumit Baumacol	nerazredčen	0,15 kg/m ²	ca. 60 m ²	ca. 60 min

Splošna navodila

Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med ometavanjem in vezanjem nad + 5°C. Velika vlažnost zraka in nižje temperature lahko znatno podaljšajo čas vezanja.

Orodje in naprave takoj po uporabi očistimo z vodo

Navodila za čiščenje: Oči, kožo in okolico obdelovanih površin, posebno steklene, keramične, klinker in lakirane ter kovinske površine in površine iz naravnega kamna je potrebno zaščititi. V primeru oškroplitve takoj speremo z veliko vode in ne čakamo, da se sloj posuši ter strdi. Pri nanašanju na notranje površine pazimo na ustrezno prezračevanje.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.