



# Baumit KlinkerMörtel

malta za zidanje vidnih pozidav



## Prednosti

- vremensko obstojna
- zmanjšuje možnost cvetenja
- paroprepustna

## Proizvod

Pripravljena mineralna suha maltna mešanica z vsebnostjo trasa, skupina malt M10, za višje statične obremenitve. Posebno za izvedbo vidnih pozidav. Zrnavost 2 mm.

## Sestavine

Cement, tras, pesek, dodatki.

## Lastnosti

Malta skupine M10 (po SISTEN 998-2). Baumit KlinkerMörtel vsebuje tras, ki veže vodotopno apno v netopne spojine in s tem občutno zmanjša možnost cvetenja.  
Barva: svetlo siva.

## Uporaba

Za gradnjo vseh vidnih notranjih in zunanjih zidov, predvsem za zidanje s klinker opeko. Med časom vezanja je potrebno poskrbeti za zadostno zaščito pred vremenskimi vplivi.

## Tehnični podatki

Proizvod	
upogibna trdnost:	> 1.5 N/mm <sup>2</sup>
tlačna trdnost po 28 dneh:	> 10 N/mm <sup>2</sup>
kategorija kakovosti:	premium
gostota suhega materiala:	ca. 1600 kg/m <sup>3</sup>
toplotna prevodnost:	ca. 1.110 W/mK

Varianta	KlinkerMörtel 25kg
poraba	ca. 1.7 kg/l (kg suhe malte / l mokre malte)
potrebna količina vode	ca. 4 l/vreča - 4.5 l/vreča

## Pakiranje

V vrečah po 25 kg.

## Skladiščenje

Navedeno na embalaži.

## Kontrola kakovosti

Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

## Označevanje po zakonu o kemikalijah

Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na [www.baumit.si](http://www.baumit.si) ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

## Obdelava

Baunit KlinkerMörtel je mogoče mešati s prostopadnim, prisilnim ali pretočnim mešalcem. Pri mešanju s prostopadnim ali prisilnim mešalcem najprej dodamo vodo, nato pa suho malto (čas mešanja 3 - 5 minut s prostopadnim, 2 - 3 minute s prisilnim mešalcem). Vedno je potrebno zmešati celotno vsebino vreče. Ko pripravljamo Baunit KlinkerMörtel s pretočnim mešalcem z dozirno napravo, je doziranje vode avtomatsko.

Zidanje z zidaki mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi normativi za zidarska dela (npr. ÖNORM B 2206). Pri zidanju je potrebno upoštevati smernice in navodila proizvajalcev zidakov in opeke. Z Baunit KlinkerMörtel je potrebno prekriti celotno površino zidaka in tesno zapolniti fuge. Po ustrezni strditvi fuge med zidaki zagladimo s primernim orodjem.

## Splošna navodila

Temperatura zraka, materiala in zidakov mora med obdelavo in v procesu vezanja znašati min. + 5°C. Uporabljamo lahko le čisto vodo (iz vodovodne napeljave). Malto ne smemo dodajati sredstev proti zmrzovanju ali drugih sredstev. Svežo malto je, glede na vremenske okoliščine, priporočljivo porabiti v eni do dveh urah.

Zaradi uporabe naravnih materialov lahko pride do rahlih razlik v barvi. Priporočamo, da potrebno količino naročimo naenkrat. Enotnost barve je zagotovljena samo v okviru ene proizvodne serije.

---

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.