



Baumit MM 50

malta za zidanje



Prednosti

- za normalne statične obremenitve
- homogena mešanica z idealno sestavo
- malta skupine M5

Proizvod

Pripravljena suha maltna mešanica.

Sestavine

Hidrirano apno, cement, pesek za malto, dodatki.

Lastnosti

Malta skupine M5 (po SIST EN 998-2).

Uporaba

Za gradnjo z vsemi gradbenimi zidaki; posebno za nosilne zidove, nenosilne predelne stene, za zidanje dimnikov.

Tehnični podatki

Proizvod	
tlačna trdnost:	> 5 N/mm ²
kategorija kakovosti:	profesionalna
gostota suhega materiala:	ca. 1800 kg/m ³
toplotna prevodnost:	ca. 0.800 W/mK

Varianta	MM 50 MauerMörtel 50 25kg	MM 50 MauerMörtel 50 silos
izdatnost	ca. 15 l/vreča (l mokre malte / vrečo)	ca. 600 l/t (l mokre malte / tono)
poraba	ca. 1.7 kg suhe malte/1 l mokre malte	ca. 1.7 kg suhe malte/1 l mokre malte
potrebna količina vode	ca. 4 l/25kg	

Pakiranje

V vrečah po 25 kg in v silosu.

Skладиščenje

12 mesecev na suhem in na leseni podlagi.

Kontrola kakovosti

Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Označevanje po zakonu o kemikalijah

Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baumit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

Obdelava

Malto Baumit MM 50 je mogoče mešati s prostopadnim mešalcem ali s pretočnim mešalcem z dozirno napravo, s polnjenjem neposredno iz silosa. Pri mešanju s prostopadnim mešalcem najprej dodamo vodo, nato pa suho malto (čas mešanja 3 - 5 minut, s pretočnim mešalcem 2 - 3 minute). Vedno je potrebno zmešati celotno vsebino vreče. Ko pripravljamo Baumit zidarsko malto s pretočnim mešalcem z dozirno napravo je doziranje vode avtomatsko.

Zidanje z zidaki mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi normativi za zidarska dela (npr. ÖNORM B 2204). Pri zidanju je potrebno upoštevati smernice in navodila proizvajalcev zidakov in opeke. Nanašamo po celotni površini, poravnano z robom zidakov.

Splošna navodila

Temperatura zraka, materiala in zidakov mora med obdelavo in v procesu vezanja znašati min. + 5°C. Uporabljamo lahko le čisto vodo (iz vodovodne napeljave). Dodajanje drugih proizvodov (npr. proti zmrzovanju) ni dovoljeno. Svežo malto je, glede na vremenske pogoje, priporočljivo porabiti v eni do dveh urah.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.