



Baumit PlanoFix White

lepilo za porobetona

Prednosti

- za zidanje z zidaki iz porobetona
- tankoslojna malta skupine M10
- bele barve



Proizvod

Pripravljeno belo praškasto lepilo za lepljenje zidakov in drugih elementov iz porobetona.

Sestavine

Hidravlična veziva, pesek, dodatki.

Lastnosti

Tankoslojna malta M10 po SIST EN 998-2 za zidanje z zidaki iz porobetona.

Tehnični podatki

Proizvod	
upogibna trdnost:	> 4 N/mm ²
razred gorljivosti:	A1
tlačna trdnost:	> 10 N/mm ²
min. debelina sloja:	2 mm (do 3 mm)
standard:	EN 998-2

Varianta	PlanoFix White PorenbetonKleber White 25kg
poraba	ca. 2.5 kg/m ² - 3 kg/m ² pri debelini 2 mm
potrebna količina vode	ca. 6 l/25kg - 7 l/25kg

Pakiranje

V vrečah po 25 kg.

Skladiščenje

12 mesecev, na suhem in na leseni podlagi.

Kontrola kakovosti

Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Označevanje po zakonu o kemikalijah

Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baumit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

Priprava podlage

Površina zidakov iz porobetona mora biti suha, odprašena, vpojna, ne zmrznjena, nosilna, čvrsta in brez cvetenja.

Obdelava

Vrečo Baumit PlanoFix White stresemo v ca. 6 - 7 l vode in z mešalcem zmešamo do enakomerne plastične konsistence. Pustimo ca. 5 min, še enkrat premešamo, po potrebi dodamo še malo vode. Ne dodajamo drugih proizvodov.

Baumit PlanoFix White nanesimo z ustrezno široko zobato gladilko. Debelina fuge naj znaša 2 - 3 mm. Prvo vrsto zidakov položimo na apneno cementno malto. Manjše neravnine lahko izravnamo z brušenjem, vendar moramo pred nadaljnjim zidanjem površino odprašiti.

Splošna navodila Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med vgrajevanjem in vezanjem nad + 5°C. Uporabljamo lahko le čisto vodo iz vodovodne napeljave. Ne smemo dodajati drugih sredstev (npr. proti zmrzovanju).

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.