



# Baumit PlanoFix

lepilo za porobeton

## Prednosti

- za zidanje z zidaki iz porobetona
- tankoslojna malta skupine M10
- sive barve



## Proizvod

Pripravljeno praškasto lepilo za lepljenje zidakov in drugih elementov iz porobetona.

## Sestavine

Hidravlična veziva, pesek, dodatki.

## Lastnosti

Tankoslojna malta M10 po SIST EN 998-2 za zidanje z zidaki iz porobetona.

## Tehnični podatki

Proizvod	
upogibna trdnost:	> 4 N/mm <sup>2</sup>
razred gorljivosti:	A1
tlačna trdnost:	> 10 N/mm <sup>2</sup>
min. debelina sloja:	2 mm (do 3mm)
standard:	EN 998-2

Varianta	PlanoFix   PorenbetonKleber 25kg
izdatnost	ca. 1 vreča za 18 l mokre malte
poraba	ca. 2.5 kg/m <sup>2</sup> - 3 kg/m <sup>2</sup> pri debelini 2 mm
potrebna količina vode	ca. 6 l/25kg - 7 l/25kg

## Pakiranje

V vrečah po 25 kg.

## Skladiščenje

12 mesecev, na suhem in na leseni podlagi.

## Kontrola kakovosti

Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

## Označevanje po zakonu o kemikalijah

Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na [www.baumit.si](http://www.baumit.si) ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

## Priprava podlage

Površina zidakov iz porobetona mora biti suha, odprašena, vpojna, ne zmrznjena, nosilna, čvrsta in brez cvetenja.

**Obdelava**

Vrečo Baumit PlanoFix stresemo v ca. 6 - 7 l vode in z mešalcem zmešamo do enakomerne plastične konsistence. Pustimo ca. 5 min, še enkrat premešamo, po potrebi dodamo še malo vode. Ne dodajamo drugih proizvodov.

Baumit PlanoFix nanesimo z ustrezno široko zobato gladilko. Debelina fuge naj znaša 2 - 3 mm. Prvo vrsto zidakov položimo na apneno cementno malto. Manjše neravnine lahko izravnamo z brušenjem, vendar moramo pred nadaljnjim zidanjem površino odprašiti.

**Splošna navodila**

Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med vgrajevanjem in vezanjem nad + 5°C. Uporabljamo lahko le čisto vodo iz vodovodne napeljave. Ne smemo dodajati drugih sredstev (npr. proti zmrzovanju).

---

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.