



Baumit PremiumPrimer

osnovni premaz

- odlična izravnava vpojnosti
- optimalen oprijem
- za posebno lepo zaribano površino

Proizvod Pripravljeni osnovni premaz na vodni osnovi z visoko pokravnostjo za Baumit zaključne omete.

Sestavine Organska veziva, kremenčev pesek, polnila, voda, pigmenti.

Lastnosti Pripravljena raztopljenja disperzija brez topil, za izboljšanje oprijema na podlago in izravnavo vpojnosti podlage. Zaradi zoženja porje vpojnost ometov zmanjšana.

Z osnovnim premazom se odvzemanje veziva in vode iz vpojnih mineralnih materialov (podlage) tako zmanjša, da lahko strjevanje optimalno poteka. Zaradi visoke pigmentacije dosežemo zelo enakomerno podlago.

Uporaba Priprava podlage za mineralne zaključne površine, za izravnavo vpojnosti in izboljšanje oprijema pred nanosom Baumit StarTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit PuraTop, Baumit MosaikTop.

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Tehnični podatki | barva: | standardni beli barvni ton; 17 PremiumPrimer odtenkov po Life barvni karti |
| | difuzijska upornost prehodu vodne pare (μ): | ca. 150 |
| | vsebnost trdnih delcev: | ca. 58 % |
| | specifična gostota: | ca. 1.5 kg/dm ³ |
| | ph vrednost: | ca. 8 |
| | kategorija kakovosti: | premium |

| | PremiumPrimer 20kg | PremiumPrimer 5kg |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| poraba | ca. 0.25 kg/m ² na ETICS | ca. 0.25 kg/m ² na ETICS |
| poraba | ca. 0.4 kg/m ² na ometih | ca. 0.4 kg/m ² na ometih |



Pakiranje V plastičnih vedrih po 5 in 20 kg.

Skladiščenje 12 mesecev, v dobro zaprti embalaži, na suhem in hladnem, brez nevarnosti zmrzovanja. Proizvod ne sme biti izpostavljen temperaturam nad 35 °C in pod 5 °C ter direktnim sončnim žarkom.

Kontrola kakovosti Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Označevanje po zakonu o kemikalijah Podrobne oznaake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilog II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na [www.baumit.si](#) ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

Podlaga Podlaga mora biti čista, nosilna, suha, nezmrznjena, vpojna, odpršena, brez cveterja ter brez razpok in prostih delcev (zadostiti mora ustreznim standardom npr. ÖNORM B 2259, B 6400, B 3345 in B 3346. Ravnost podlage mora ustrezati standardu DIN 18202).

Priprava podlage

Priprava podlage:

- slabo ali neenakomerno vpojne površine iz enačimo z Baumit MultiPrimer
- kredaste in rahlo peskaste površine utrdimo z Baumit MultiPrimer
- močno peskaste in drobljive površine utrdimo z Baumit SanovaPrimer (upoštevamo navodila v tehničnem listu)
- sigasto površino mehansko odstranimo
- maščobne delce na betonu odstranimo z uporabo posebnega odstranjevalca maščobnih delcev in operemo s curki vroče pare ali vode
- umazane površine očistimo
- površine, prekrite z algami, obdelamo s posebnimi sredstvi za odstranjevanje alg (npr. Baumit FungoFluid)
- slabu sprijetje, preperele premaze odstranimo
- poškodovane oziroma razpokane mineralne površine izravnamo z ustrezno izravnalno maso, npr. Baumit StarContact, v katero po potrebi vtisnemo mrežico Baumit StarTex

Obdelava

Ne dodajamo drugih sredstev. Za uravnavanje konsistence lahko dodamo do 5 % vode. Pred nanašanjem vsebino v vedru temeljito premešamo z mešalnikom pri nizkih vrtljajih.

Na primerno podlago Baumit PremiumPrimer nanašamo z valjčkom ali čopičem enakomerno po celotni površini.

Pred nadaljnjih nanosi upoštevamo čas sušenja min. 24 h (pri 20°C in 60 % relativni vlažnosti zraka).

Spolna navodila

Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med nanašanjem in vezanjem min. + 5°C. V času nanašanja in sušenja ščitimo pred vplivom direktnih sončnih žarkov, dežja in močnega vetra (npr. uporaba fasadnih mrež). Velika vlažnost zraka in nižje temperature lahko znatno podaljšajo čas vezanja, vplivajo pa lahko tudi na enakomernost barve.

Varnostno opozorilo

Okolico obdelovanih površin, posebno steklene, keramične, klinker in lakovane ter kovinske površine in površine iz naravnega kamna je potrebno zaščititi. Morebitne madeže speremo z veliko vodo in ne čakamo, da se osušijo. Posušen material lahko odstranimo z acetonom, etilacetatom (zaščitni ukrep!). Orodje in naprave takoj po uporabi očistimo z vodo.

Za lepši lesk barve lahko Baumit PremiumPrimer obarvamo v naslednjih 15 odtenkih različnih barvnih območij.

| Baumit MosaikTop Essential Line | Baumit PremiumPrimer barve |
|---------------------------------|----------------------------|
| M 330 / M 331 | 11P |
| M 314 | 14P |
| M 317 | 15P |
| Baumit MosaikTop Natural Line | Baumit PremiumPrimer barve |
| M 343 / M 344 | 11P |
| M 339 | 02P |
| M 340 | 05P |
| M 341 / M 342 | 17P |

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujajoča in kupcu oziroma uporabniku ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.