



Baumit PremiumPrimer

osnovni premaz

Prednosti

- odlična izravnava vpojnosti
- optimalen oprijem
- za posebno lepo zaribano površino



Proizvod

Pripravljeni osnovni premaz na vodni osnovi z visoko pokrivnostjo za Baumit zaključne omete.

Sestavine

Organska veziva, kremenčev pesek, polnila, voda, pigmenti.

Lastnosti

Pripravljena raztopljena disperzija brez topil, za izboljšanje oprijema na podlago in izravnavo vpojnosti podlage. Zaradi zoženja por je vpojnost ometov zmanjšana.

Z osnovnim premazom se odzemanje veziva in vode iz vpojnih mineralnih materialov (podlage) tako zmanjša, da lahko strjevanje optimalno poteka. Zaradi visoke pigmentacije dosežemo zelo enakomerno podlago.

Uporaba

Priprava podlage za mineralne zaključne površine, za izravnavo vpojnosti in izboljšanje oprijema pred nanosom Baumit StarTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit PuraTop, Baumit MosaikTop.

Tehnični podatki

Proizvod	
barva:	standardni beli barvni ton; 17 PremiumPrimer odtenkov po Life barvni karti
vsebnost trdnih delcev:	ca. 58 %
ph vrednost:	ca. 8
kategorija kakovosti:	premium
specifična gostota:	ca. 1.5 kg/dm ³
difuzijska upornost prehodu vodne pare (μ):	ca. 150

Varianta	PremiumPrimer 20kg	PremiumPrimer 5kg
poraba	ca. 0.25 kg/m ² na ETICS	ca. 0.25 kg/m ² na ETICS
poraba	ca. 0.4 kg/m ² na ometih	ca. 0.4 kg/m ² na ometih



Pakiranje

V plastičnih vedrih po 5 in 20 kg.

Skladiščenje

12 mesecev, v dobro zaprti embalaži, na suhem in hladnem, brez nevarnosti zmrzovanja. Proizvod ne sme biti izpostavljen temperaturam nad 35°C in pod 5°C ter direktnim sončnim žarkom.

Kontrola kakovosti Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Označevanje po zakonu o kemikalijah Podrobne oznake so na varnostnem listu proizvoda (skladno z 31. Členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 in Prilogo II in Uredbe (ES) 453/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta), ki ga lahko najdete na www.baumit.si ali ga zahtevate od proizvajalca oziroma prodajalca.

Podlaga Podlaga mora biti čista, nosilna, suha, nezmrzljena, vpojna, odprašena, brez cvetenja ter brez razpok in prostih delcev (zadostiti mora ustreznim standardom npr. ÖNORM B 2259, B 6400, B 3345 in B 3346. Ravnost podlage mora ustrezati standardu DIN 18202.

Priprava podlage **Priprava podlage:**

- slabo ali neenakomerno vpojne površine iz enačimo z Baumit MultiPrimer
- kredaste in rahlo peskaste površine utrdimo z Baumit MultiPrimer
- močno peskaste in drobljive površine utrdimo z Baumit SanovaPrimer (upoštevamo navodila v tehničnem listu)
- sigasto površino mehansko odstranimo
- maščobne delce na betonu odstranimo z uporabo posebnega odstranjevalca maščobnih delcev in operemo s curki vroče pare ali vode
- umazane površine očistimo
- površine, prekrte z algami, obdelamo s posebnimi sredstvi za odstranjevanje alg (npr. Baumit FungoFluid)
- slabo sprijete, preperle premaze odstranimo
- poškodovane oziroma razpokane mineralne površine izravnamo z ustrezno izravnalno maso, npr. Baumit StarContact, v katero po potrebi vtisnemo mrežico Baumit StarTex

Obdelava Ne dodajamo drugih sredstev. Za uravnavanje konsistence lahko dodamo do 5 % vode. Pred nanašanjem vsebino v vedru temeljito premešamo z mešalnikom pri nizkih vrtljajih.

Na primerno podlago Baumit PremiumPrimer nanašamo z valjčkom ali čopičem enakomerno po celotni površini.

Pred nadaljnjimi nanosi upoštevamo čas sušenja min. 24 h (pri 20°C in 60 % relativni vlažnosti zraka).

Splošna navodila Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med nanašanjem in vezanjem min. + 5°C. V času nanašanja in sušenja ščitimo pred vplivom direktnih sončnih žarkov, dežja in močnega vetra (npr. uporaba fasadnih mrež). Velika vlažnost zraka in nižje temperature lahko znatno podaljšajo čas vezanja, vplivajo pa lahko tudi na enakomernost barve.

Varnostno opozorilo

Okolico obdelovanih površin, posebno steklene, keramične, klinker in lakirane ter kovinske površine in površine iz naravnega kamna je potrebno zaščititi. Morebitne madeže speremo z veliko vode in ne čakamo, da se osušijo. Posušen material lahko odstranimo z acetonom, etilacetatom (zaščitni ukrepi!). Orodje in naprave takoj po uporabi očistimo z vodo. Za lepši lesk barve lahko Baumit PremiumPrimer obarvamo v naslednjih 15 odtenkih različnih barvnih območij.

Baumit MosaikTop Essential Line	Baumit PremiumPrimer barve
M 330 / M 331	11P
M 314	14P
M 317	15P
Baumit MosaikTop Natural Line	Baumit PremiumPrimer barve
M 343 / M 344	11P
M 339	02P
M 340	05P
M 341 / M 342	17P

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.